

Techninių duomenų lapas

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner str. 96
74831 Gundelsheim / Vokietija
Telefonas: +496269 95-0, Faksas: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

MULTONA

Aerozoliniai automobilių dažai artimi originaliai spalvai 400 ml Art. Nr. 601000



Produktas

Aprašymas / Paskirtis

MULTONA puršiamų dažų asortimentą iš viso sudaro 407 skirtingi atspalviai ir vienas 2 sluoksnių skaidrus lakas (600999 str.). MULTONA atspalviai yra apytiksliai atspalviai, o NE originalūs atspalviai. Jame yra platus spalvų pasirinkimas, atitinkantis dabartines automobilių pramonės spalvų tendencijas. Dabartinės ir įprastos automobilių spalvos reguliariai priskiriamos MULTONA sistemai. Skirta automobilių dalių, sunkvežimių ir komercinių transporto priemonių, taip pat statybinės ir žemės ūkio technikos dažymui. Tinka mažiems ir vidutinio dydžio dažymo darbams, taip pat gali būti naudojamas kūrybinėse ir dekoratyvinėse srityse. Galima rinktis iš daugybės RAL atspalvių ir specialių firminių spalvų.

Ypatybės

- Lengva naudoti
- Labai geros takumo savybės
- Geras sukibimas, didelis našumas
- Greitas džiūvimas
- Mažas susėdimas
- Ventiliatorinė purškimo galvutė (reguliuojama horizontaliai ir vertikalčiai)
- Puikūs dažymo rezultatai
- Universaliai pritaikoma

Rišančiosios medžiagos pagrindas


Nitro dervos derinys (395 atspalviai)
Akrilo derva (12 atspalvių + lakas)

Pagrindas

Lakštinis metalas, metalas ir plastikas
(panaudojus "Auto-K" plastiko sukibimo aktyvatorių)


Apdorojimas

Apsaugos priemonės




Dėvėkite asmenines apsaugos priemones.
(pirštinės / akiniai)
Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Purtyti




Krupščiai purtykite balionėlį 2 minutes
- pradedant nuo tada, kai pasigirsta maišymo rutuliukai.

Purškimas bandymui




Suplakus balionėlį, išbandykite aerozolio
suderinamumą su atitinkamu pagrindu, taip pat
patikrinkite atspalvį.

Purškimo atstumas




Nuo 15 cm iki 25 cm
Laikykite balionėlį kuo vertikaliau.

Purškiami sluoksniai




2 - 3 purškiami sluoksniai: apie 50 - 60 µm
Kryžminimas reiškia purškimą iš pradžių
horizontaliai, o vėliau vertikaliai.

“Flash-off” laikas




Džiūvimo laikas: apie 2–3 min. tarp
purškiamų sluoksnių.

Apdorojimo sąlygos



Optimalus panaudojimas 18 - 25 °C temperatūroje.
Pagrindas turi būti sausas, be dulkių ir riebalų.

Džiūvimas



Dulkės nelimpa: po 15 - 20 min.
Liesti galima: po 60 min.
Visiškai išdžiūsta: po 12 valandų

Tęsti

Metalo / lakštinio metalo dažų pažeidimai:

1. Auto-K specialus gruntas
(neprivaloma, priklausomai nuo poreikio /
pažeidimo: pvz., „Auto-K“ antikorozinis gruntas,
užpildas / gruntas, purškiamas glaistas)
2. MULTONA automobilių dažai (atspalvis)
3. dviejų sluoksnių skaidrus lakas
(privaloma toliau išvardytiems atspalviams arba
rekomenduojama kaip alternatyva visiems kitiems
spalvų atspalviams)

Plastiko remontas:

1. „Auto-K“ plastiko sukibimo aktyvatorius
(būtinai, ant plastiko. Patikrinkite
suderinamumą!)
2. MULTONA automobilių dažai (atspalvis)
3. dviejų sluoksnių skaidrus lakas
(privaloma toliau išvardytiems atspalviams arba
rekomenduojama kaip pasirinktis visiems kitiems
spalvų atspalviams)

Galima bet kada perdažyti.


Galima lakuoti bet kuriuo metu

ATKREIPKITE DĖMESĮ! Žemiau išvardyti MULTONA spalvų atspalviai **TURI BŪTI** padengti dvisluoksnių skaidriu laku.

Art.-nr.: 600581, 600582, 600699, 601222, 601223, 601225, 601226, 601227, 601228, 601229, 601230 ir 601231.

Visiems kitiems MULTONA purškiamiesiems dažams nereikia viršutinio lako sluoksnio. Tačiau rekomenduojame padengti dvisluoksniu skaidriu laku, kad padidėtų blizgesys ir atsparumas oro sąlygoms.

Užbaigimas



Baigę dažymo procesą, apverskite balionėlį ir purškite kol vožtuvas bus tuščias, kad neužsikimštų purškimo vožtuvas.

Papildoma informacija

Svarbi informacija

MULTONA 400 ml atspalviai yra apytiksliai atspalviai, o NE originalūs atspalviai.


ATKREIPKITE DĖMESĮ!

MULTONA spalvos / art.nr., išvardyti skyriuje "DAŽŲ PARUOŠIMAS" TURI BŪTI padengti dvisluoksnių skaidriu laku.

Patikrinkite plastikinių pagrindų suderinamumą.

NEPURKŠKITE ant sintetinė derva dažytų paviršių, nes dažai gali susitraukti.

Tinkamumo laikas



Balionėlis laikomas vertikaliajoje padėtyje, sausas ir apsaugotas nuo cheminių bei mechaninių poveikių, transportuojamas ir laikomas 15 – 25 °C temperatūroje.

Reikia laikytis ant balionėlio pateiktų saugos nurodymų ir visų laikymo vietos teisinių nuostatų.

Šalinimo



Visiškai ištuštinti balionėliai turi būti perduoti į perdirbimo sistemą. Balionėliai su sukietėjusia medžiaga turi būti šalinami kaip specialios atliekos..

Pastaba

Prieš naudojimą visada reikia atidžiai perskaityti saugos instrukcijas ir jų laikytis.

Šio techninių duomenų lapo turinys buvo parengtas labai kruopščiai ir atspindi mūsų dabartinės žinias. Jame pateikiama naudotojui su konkrečiu pritaikymu susijusi informacija ir negarantuojamos tam tikros savybės. Informacija yra neįpareigojanti ir mes neprisiimame jokios atsakomybės už jos vientisumą, tikslumą ir išsamumą. Jie neatleidžia vartotojo nuo pareigos patikrinti mūsų produkto tinkamumą numatytai paskirčiai. Turi būti laikomasi ant mūsų etikečių išspausdintų įspėjimų. Mūsų prekių ženklai ir patentai yra saugomi autorių teisių. Visos teisės saugomos. Pasilieka teisė atnaujinti, keisti ar papildyti informacijos turinį be išankstinio įspėjimo.