



2K-HS-Akrilinis lakas SOLL C2 Informacija apie produkt

Psl. 1/1

Tai skaidrus akrilinis lakas, kurio sud tyje yra didelis kiekis kiet j daleli . D I savo kietumo, didelio blizgesio, atsparumo UV spinduliams ir atsparumo visoms klimato s lygoms, užtikrina puiki išvaizd ir patvar sluoksn . Kadangi užtenka užpurkšti pusantro sluoksnio, tolygiai pasiskirsto ir greitai dži sta. Tai leidžia lengvai atlikti remont ir sutrumpinti laikymo dažymo kameroje laik . Šis lakas tinka naudoti su visomis rinkoje esan iomis daž r šimis. Rekomenduojame naudoti su normalaus ir greito poveikio kietikliu, priklausomai nuo naudojimo s lyg .

Spalvos	bespalvis			
Maišymo santykis	2:1 pagal t r			
Kietiklis	2K- HS Akrilinis kietiklis SOLL H2 25; 2K- HS Akrilinis kietiklis SOLL H2 10			
Skiediklis	Be skiediklio; 10% Akrilinio skiediklio			
Purškiamos medžiagos klampumas 20°C	17 - 18 s 4 mm DIN; 16 - 17 s 4 mm DIN			
Naudojimas	Purškimo sl gis	Purkštukas	Purškimo operacijos	
Oro / srov s virp jimo – purškimo pistoletas	3 - 4 bar	1,3 – 1,4 mm	1½ - 2	
Panaudojimo laikas	1 val.			
Apdorojimo laikas	10 min. tarp purškimo operacij			
Dži vimas	Pakartotinis padengimas	Nelimpa dulks	Galima liesti	Visiškai sukiet ja
Prie 20°	10 min	35 min.	14 val.	24 val.
Prie 60°		5 min.	45 min.	2 val.
LOJ-nurodymai	EU ribin vert šiam produktui (kat. B/e): 840 g/l (2007) Šis produktas turi LOJmax. 626 g/l			

Rekomendacijos:

Darbo s lygos: nuo + 10 °C ir iki 75% santykin s oro dr gm s.

Sand liavimas: mažiausiai 12 m n, jei laikomas sandariai uždarytas originalioje pakuot je.

Žym jimas	VbF	Pavojing medžiag grup
2K-HS Akrilinis lakas SOLL C2	A II	degi; Xn
2K-HS Akrilinis kietiklis SOLL H2 10	A II	degi; Xn; sud tyje yra ksileno
2K-HS Akrilinis kietiklis SOLL H2 25	A II	degi; Xn; sud tyje yra ksileno

Ši duomen kortel skirta tik informaciniams tikslams. M s žiniomis, pateikiami duomenys atitinka dabartiniams standartams ir yra pagr sti daugelio met patyrimu gaminant m s produktus. Ta iau duomenys n ra pareigojantys ir be garantijos.