



2K-HS-Akrilinis kietiklis SOLL H2 Informacija apie produkt

Psl. 1/1

2K HS akrilinis kietiklis SOLL H2 yra skirtas naudoti su 2K HS akriliniu laku SOLL C2.

Spalvos	bespalvis
Maišymo santykis	1:2 pagal t r
Kietiklio tipai	2K- HS Akrilinis kietiklis SOLL H2 25 – normalaus poveikio 2K- HS Akrilinis kietiklis SOLL H2 10 – greito poveikio
Skiedimas	10% Akrilinio skiediklio paruošt produkt
ranki plovimas	Akrilinis skiediklis SOLL ACRYL arba Nitro skiediklis SOLL NITRO 646

Rekomendacijos:

Darbo s lygos: nuo + 10 °C ir iki 75% santykin s oro dr gm s.

Sand liavimas: mažiausiai 12 m n, jei laikomas sandariai uždarytas originalioje pakuot je. Vengti tiesiogini saul s spinduli .

Žym jimas	VbF	Pavojing medžiag grup
2K-HS Akrilinis kietiklis SOLL H2 10	A II	degi; Xn; sud tyje yra ksileno
2K-HS Akrilinis kietiklis SOLL H2 25	A II	degi; Xn; sud tyje yra ksileno

Ši duomen kortel skirta tik informaciniams tikslams. M s žiniomis, pateikiami duomenys atitinka dabartiniams standartams ir yra pagr sti daugelio met patyrimu gaminant m s produktus. Ta iau duomenys n ra pareigojantys ir be garantijos.